WANDVERKLEIDUNGSPROFILE (STP / STS4)
Sortierung basiert ausschließlich auf dem sichtbaren Bereich im montierten Zustand.

SICHTSEITE: KLASSE A | FEDER / NUT & RÜCKSEITE

SAUNABANKLATTEN (SHP)
Sortierung basiert auf der besseren Breitseite sowie den beiden Längskanten (3 Sichtseiten).

3 SICHTSEITEN: KLASSE A | 1 UNTERSEITE: RÜCKSEITE

Qualitätsbeschreibung Klasse A (Natur- & Thermo-Espe)

Die nachstehenden Angaben beschreiben die Qualitäts- und Sortierkriterien, die für die betreffenden Produkte bei Werksübergabe gelten. BALTIC HOLZ ist als Werksimporteur und Großhändler tätig und nicht Hersteller der Ware. Gesetzliche Pflichten als Händler oder Importeur bleiben unberührt.

1 Oberflächen- und Hobelmerkmale

Merkmal	Sichtseite	Rückseite
Hobelfehler (Hit & Miss)	Nicht zulässig	Zulässig bis max. ½ der Brettbreite
Vorschubwalzen-Abdrücke	Nicht zulässig	Zulässig, wenn Funktion nicht beeinträchtigt
Baumkante (Wane)	Nicht zulässig	Zulässig, wenn Funktion nicht beeinträchtigt
Mechanische Beschädigungen	Nicht zulässig	Zulässig, wenn Funktion nicht beeinträchtigt
Oberflächenrisse (Haarrisse)	Nicht zulässig	Zulässig
Tiefe / Durchgehende Längsrisse	Nicht zulässig	Nicht zulässig
Endrisse (Stirnseite)	Max. 10 mm Länge zulässig	Max. 10 mm Länge zulässig

2 Äste und natürliche Holzmerkmale

Merkmal	Sichtseite (Klasse A)	Rückseite
Punktäste (Pin Knots)	Zulässig bis max. Ø 3 mm (Anzahl unbegrenzt)	Zulässig
Astlöcher (ausgefallen)	Nicht zulässig	Zulässig, sofern nicht durchgehend
Tote / Schwarze Äste	Nicht zulässig	Zulässig, sofern nicht durchgehend
Gesunde, verwachsene Äste	Zulässig	Zulässig
Gebrochene / Rissige Äste	Nicht zulässig	Zulässig
Mineralstreifen (Einläufe)	Zulässig bis max. 30 mm Länge	Zulässig
Natürliche Struktur um Äste	Zulässig	Zulässig
Rindeneinwuchs / Narben	Nicht zulässig	Zulässig

3 Farbe, Trocknung und biologische Merkmale

Merkmal	Sichtseite / Oberseite	Rückseite
Natur-Espe Farbspiel	Zulässig, sofern Farbton im Brett gleichmäßig	Zulässig
Thermo-Espe Farbton	Thermisch bedingte Farbvariationen und chargenbedingte Nuancen sind materialtypisch	Zulässig
Fäulnis, Schimmel, Bläue	Nicht zulässig	Max. 5% der Oberfläche zulässig
Insektenfraß / Wurmlöcher	Nicht zulässig	Nicht zulässig
Holzfeuchte (Referenz ab Werk)	Natur-Espe: ca. 12% · Thermo-Espe: 4 – 6% (technologischer Darrzustand ab Werk vor Witterungseinfluss)	

4 Geometrie und Verzugsgrenzen (bei Werksübergabe)

Verzugsart	Saunabanklatten (SHP)	Wandverkleidung (STP / STS4)
Verdrehung (Twist)	Max. 6 mm / m	Max. 9 mm / m
Längskrümmung in Fläche (Bow)	Max. 15 mm / m	Max. 25 mm / m
Seitenkrümmung (Spring / Crook)	Max. 6 mm / m	Max. 10 mm / m
Querkrümmung (Cupping)	Max. 2,5% der jeweiligen Brettbreite	

5. Referenzwerte bei Werksübergabe

BALTIC HOLZ

- **Stärke:** ±0,5 mm
- **Länge:** +10 mm / -3 mm pro Meter
- **Deckbreite:** ±2,5% des Nennmaßes
- **Sortierabweichung:** Branchenüblich bis zu 5% pro Charge

Hinweise zu Naturholz, Transport und Wareneingang:
Die vorstehenden Referenzwerte beschreiben den Zustand der Ware bei Werksübergabe ab Produktionswerk. Holz ist ein hygroskopischer Naturwerkstoff. Transport, Zwischenlagerung, Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit können nach der Übergabe zu Veränderungen der Holzfeuchte, der Abmessungen und der Form führen.

BALTIC HOLZ übernimmt keine Zusicherung, dass die bei Werksübergabe beschriebenen Referenzwerte nach Transport oder längerer Lagerung unverändert fortbestehen, sofern dies nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart wurde. Die Ware ist fachgerecht trocken und witterungsgeschützt zu lagern.

Mängelanzeige: Der Käufer hat die Ware nach Ablieferung unverzüglich zu untersuchen. Erkennbare Mängel sind unverzüglich und, soweit zumutbar, vor Verarbeitung oder Montage anzuzeigen (§ 377 HGB).